



ТИККУРИЛА

Декларация 1 (1)

ППГ Тиккурила Вантаа, ПД Нордикс [PPG Tikkurila Vantaa, PD Nordics]  
Яако-Пекка Карялайнен [Jaakko-Pekka Karjalainen] 29 август 2022 г.

### Декларация относно химическата устойчивост на завършващи покрития Luja

Химическата устойчивост на завършващите покрития Luja (Luja 7, 20, 40) е изпитана съгласно стандарта ISO 2812-1. Слойт боя се суши в продължение на седем (7) дни. Изсъхналият слой боя беше изложен на различни химикали и почистващи препарати за два (2) часа и резултатите бяха наблюдавани на следващия ден, след 24 часа. Резултатите могат да се видят в таблицата по-долу.

Химикал / Почистващ препарат	Резултат
Минерален терпентин	Отличен
Алкален препарат Klorilli 5000 ppm, рН 12,0	Отличен
Етанол 96%	Отличен
Kiilto 10 Universum 40 µl / 1 dl H <sub>2</sub> O	Отличен
Растително масло	Отличен
Крем за ръце	Отличен
Течен сапун Sterisol	Много добър

С най-добри пожелания,  
/подпис – не се чете/  
Яако-Пека Карялайнен  
Изпитващ  
ППГ Тиккурила

/служебна информация от бланката на фирмата-издател/